

# AmphiCryl

Υψηλής ποιότητας ακρυλικό τελικό χρώμα υδατικής διασποράς για εξωτερική χρήση αλλά και εσωτερική χρήση.



## Περιγραφή προϊόντος

Πεδίο εφαρμογής	Υψηλής ποιότητας ακρυλικό τελικό χρώμα υδατικής διασποράς, εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για τη βαφή τοίχων, τσιμέντου, τσιμεντοσανίδων, σοβάδων κλπ. μετά την κατάλληλη προεργασία. Το AmphiCryl έχει εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα και λόγω της σύνθεσής του δίνει πολύ καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Διατίθεται σε Λευκό και βάσεις σε συσκευασίες των 0.7L, 2.5L και 10L και σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του χρωμοσυστήματος ColorExpress της Caparol.										
Ιδιότητες υλικού	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την UV-ακτινοβολία</li> <li>■ Εξαιρετική λευκότητα και καλυπτικότητα</li> <li>■ Εύκολη εφαρμογή</li> <li>■ Υψηλή αντοχή στα αλκάλια.</li> <li>■ Πολύ καλή πρόσφυση</li> <li>■ Υψηλή απόδοση</li> <li>■ Με ιδιότητες διαπνοής, sdValue&lt;0,14m</li> </ul>										
Τύπος προϊόντος	Ματ χρώμα υδατικής διασποράς βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες.										
Συσκευασία	0.7L, 2.5L και 10L. Εμπορεύσιμες βάσεις: Λευκό/Βάση 1, Βάση 2, Βάση 3.										
Αποχρώσεις	Λευκό και αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού Caparol Capatint ColorExpress. Εφαρμόστε τη βάση 2 και βάση 3 μόνο σε χρωματισμένη μορφή. Ελέγξτε τα χρωματισμένα προϊόντα πριν την εφαρμογή για να αποφεύγονται διαφορές στην απόχρωση. Πάντα να χρησιμοποιείτε χρωματισμένο προϊόν του ίδιου κωδικού παραγωγής.										
Επίπεδα γυαλάδας	Ματ σύμφωνα με το DINEN 13 300 (με επίπεδα γυαλάδας μέχρι 15 στις 60°)										
Αποθήκευση	Διατηρήστε σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατέψτε από τον παγετό.										
	<p><b>Τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το EN 13300:</b> Χρωματισμός μπορεί να προκαλέσει διαφοροποιήσεις</p> <table border="0"> <tr> <td>■ Υδροαπορρότητα:</td> <td>κλάση 2, (EN ISO 7783)</td> </tr> <tr> <td>■ Αντοχή στο νερό:</td> <td>κλάση 3 (EN 1062-3)</td> </tr> <tr> <td>■ Καλυπτικότητα:</td> <td>κλάση 2</td> </tr> <tr> <td>■ Κοκκομετρία:</td> <td>Λεπτή (&lt;100μm)</td> </tr> <tr> <td>■ Πυκνότητα (ειδικό βάρος):</td> <td>1.30 - 1.50 g/cm<sup>3</sup></td> </tr> </table>	■ Υδροαπορρότητα:	κλάση 2, (EN ISO 7783)	■ Αντοχή στο νερό:	κλάση 3 (EN 1062-3)	■ Καλυπτικότητα:	κλάση 2	■ Κοκκομετρία:	Λεπτή (<100μm)	■ Πυκνότητα (ειδικό βάρος):	1.30 - 1.50 g/cm <sup>3</sup>
■ Υδροαπορρότητα:	κλάση 2, (EN ISO 7783)										
■ Αντοχή στο νερό:	κλάση 3 (EN 1062-3)										
■ Καλυπτικότητα:	κλάση 2										
■ Κοκκομετρία:	Λεπτή (<100μm)										
■ Πυκνότητα (ειδικό βάρος):	1.30 - 1.50 g/cm <sup>3</sup>										

Εφαρμογή

Καταλληλότητα σύμφωνα με το  
Τεχνικό φυλλάδιο  
No.606  
Ορισμοί χώρων εφαρμογής

Εσωτ. 1	Εσωτ. 2	Εσωτ.3	Εξωτ.1	Εξωτ.2
-	-	-	+	+
(-) ακατάλληλο / (ο) περιορισμένης καταλληλότητας / (+)κατάλληλο				

Κατάλληλα υποστρώματα

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της καλής πρόσφυσης. Στη Γερμανία ακολουθήστε το VOB Μέρος C, DIN 18363, Παράγραφος3.

Προετοιμασία υποστρωμάτων

**Σοβάδες:**

Σταθεροί ώριμοι σοβάδες με κανονική απορροφητικότητα δεν απαιτούν ειδική προεργασία. Ασταρώστε πολύ πορώδεις σοβάδες, παλαιούς σοβάδες ή απορροφητικούς σοβάδες με Optigrund E.L.F. Tiefgrund TB ή Caragrund μετά από την κατάλληλη προεργασία.

**Τσιμεντοσανίδες:**

Ασταρώστε με Optigrund E.L.F. , Tiefgrund TB ή Caragrund μετά την κατάλληλη προεργασία.

**Μπετόν:**

Απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα από ουσίες, σκόνη από αποχαρτάρισμα και σαθρά σημεία. Εφαρμόστε μία στρώση από Optigrund E.L.F. ή Tiefgrund TB.

**Σταθερά υπάρχοντα επιχρίσματα:**

Ματ χρώματα αντίστοιχης ποιότητας με καλή πρόσφυση και σε καλή κατάσταση μπορούν δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προεργασία. Αποχαρτάρετε τις επιφάνειες και απομακρύνετε σκόνη και αποχάρταρισμα. Εφαρμόστε το προϊόν απευθείας.

**Μη σταθερά υπάρχοντα επιχρίσματα:**

Απομακρύνετε εντελώς με κατάλληλα μέσα ασταθή επιχρίσματα λαδομπογιών, χρωμάτων διασποράς ή συνθετικών σοβάδων. Ασταρώστε πολύ πορώδη, αποχαρταρισμένα, απορροφητικά υποστρώματα με Tiefgrund TB.

Μέθοδος εφαρμογής

Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή airless πιστόλι.  
Εφαρμογή με Airless:  
Γωνία  
ψεκασμού: 50° Μέγεθο  
ζακροφυσίου: 0.018"  
έως 0.021"  
Πίεση  
πιστολιού: 150  
με 180 bar  
Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

Σύστημα βαφής επιφάνειας

Τουλάχιστον μία γεμάτη στρώση από το Amphicryl ομοιόμορφα εφαρμοσμένο, αραιωμένο έως και 10% με νερό βρύσης (πόσιμο νερό). Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ελαττώνουμε το συνολικό αριθμό στρώσεων σκούρων αποχρώσεων, εφαρμόζοντας αρχικά Caragrund σε γκρι απόχρωση GRAU55 ή JADE55 για εφαρμογή κίτρινων αποχρώσεων, γκρι ONYX 25 κόκκινων, γκρι PATINA 25 πράσινων κλπ.

Κατανάλωση

Περίπου 120 ml/m<sup>2</sup> ανά στρώση σε λείες επιφάνειες. Σε ανώμαλες επιφάνειες η κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη. Ο καλύτερος τρόπος να καθοριστεί η ακριβής κατανάλωση είναι με δοκιμή.

Συνθήκες εφαρμογής

Χαμηλότερη θερμοκρασία για την εφαρμογή και το στέγνωμα: +5°C για το προϊόν, το υπόστρωμα και τον περιβάλλοντα αέρα.

Χρόνος στεγνώματος	Στους +20 °C και σε 65 % σχετική υγρασία το προϊόν είναι στεγνό στην αφή και επαναβάψιμο μετά από 4-6 ώρες. Το προϊόν είναι τελείως στεγνό και αποκτά την πλήρη αντοχή του μετά από 3 ημέρες περίπου. Χαμηλότερες θερμοκρασίες και υψηλότερες συνθήκες υγρασίας αυξάνουν το χρόνο στεγνώματος.
Παρατήρηση	Για να αποφεύγετε τρεξίματα του χρώματος το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται σε υγρή μορφή χωρίς διαλείμματα (wet on wet method)
Παρακαλώ λάβετε υπόψη(Κατάσταση ισχύουσα την ημερομηνία δημοσίευσης του πρωτότυπου κειμένου)	Μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείτε φίλτρο σκόνης P2 κατά το αποχαρτάρισμα. Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό κατά τη χρήση και το στέγνωμα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό. Μην αδιάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφος. Πλύνετε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και νερό. Για περαιτέρω πληροφορίες: Συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
Διάθεση	Τα υλικά και οι σχετικές συσκευασίες πρέπει να απορρίπτονται ασφαλώς και σύμφωνα με τις συνολικές απαιτήσεις των τοπικών αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην απομάκρυνση απορριμμάτων από περιοχές που είναι σύμφωνες με διατάξεις που αφορούν κατασκευές. Στην Γερμανία: Μόνο τελείως άδεια δοχεία επιτρέπεται να δοθούν προς ανακύκλωση. Διάθεση του περιέκτη με υπολείμματα υγρού προϊόντος σε σημεία συλλογής αποβλήτων για χρώματα και βερνίκια. Διάθεση του ξηρού/ σκληρυμένου περιεχομένου ως εργοταξιακό/κατεδαφίσεων/δημοτικό ή οικιακό απόβλητο.
ΠΟΕ	Κατηγορία A/γ Οριακή τιμή: 40g/l. Μέγιστη περιεκτικότητα: <14g/l ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).
Περιεχόμενες ουσίες	Διάλυμα ακρυλικής ρητίνης, διοξείδιο του τιτανίου, πυριτικά, ανθρακικό ασβέστιο, νερό, πρόσθετα, συντηρητικά.
Τεχνική Υποστήριξη	Καθώς είναι πρακτικώς αδύνατο να καταγραφούν σε ένα τεχνικό φυλλάδιο όλες οι δυνατές περιπτώσεις των υποστρωμάτων και τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν παρακαλώ απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στην τεχνική υποστήριξη.
Διανομέας	NOVENTA A.E. Λεωφ. Κηφισίας 282, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι Τηλ. (+30) 210 82 18502 Fax (+30) 210 82 12 55

## Τεχνικό φυλλάδιο GR01 Amphicryl • Έκδοση: Ιούνιος 2016

Όλες οι προτάσεις και οι οδηγίες εφαρμογής στο παρόν φυλλάδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες τεχνικές γνώσεις μας. Εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των διαφορετικών εφαρμογών και των διαφορετικών καταστάσεων εφαρμογής δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για σπεριεχόμενους. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή/εφαρμοστή από τη ευθύνη της εξέτασης και επιλογής της καταλληλότητας του προϊόντος με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου που θα επιτελέσει. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι απλόν ενεργές τό αν εκδίδεται μια νέα έκδοση Τεχνικού φυλλαδίου.

NOVENTA AE

---