

Capalac Classic

Υψηλής ποιότητας, ριπολίνη διαλύτου, για εξωτερική κυρίως χρήση.



Περιγραφή προϊόντος

Πεδίο εφαρμογής

Ειδικής σύνθεσης ριπολίνη διαλύτου, υψηλών στερεών, για μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες σταθερών διαστάσεων. Κατάλληλη κυρίως για εξωτερική χρήση με πολύ καλή αντοχή στην υγρασία και στην ηλιακή ακτινοβολία.

Ιδιότητες υλικού

- Ριπολίνη διαλύτου.
- Πολύ καλή διατήρησης απόχρωσης και σιλιπνότητας.
- Υψηλή καλυπτική δύναμη.
- Εύκολης εφαρμογής.
- Υψηλή αντίσταση στη κρούση.
- Εύκολο στην εφαρμογή.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Ανθεκτικό στα συνήθη οικιακά καθαριστικά και βραχυπρόθεσμα για ασθενή οξέα και αλκάλια.

Τύπος προϊόντος

Ρητίνες αλκυδικές, διαλύτες και αρωματικές ενώσεις.

Συσκευασία

750 ml και 2,5 λίτρα σε Λευκό, Βάση White και TR,

Επίπεδα γυαλάδας
Αποθήκευση

Γυαλιστερό και σατινέ
Διατηρήστε σε δροσερό περιβάλλον, αλλά προστατέψτε από τον παγετό.

Ειδικό βάρος

0,9-1,1 g/m³, ανάλογα με την απόχρωση.

Κατανάλωση

100-130 ml/m², ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής.

Χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφή

Σε 20° C και 65% ποσοστό υγρασίας	Επιφανειακό στέγνωμα	Επαναβαφή	Πλήρες στέγνωμα
Ώρες	4	8 έως 16	24



Τεχνικό φυλλάδιο Νο 010 Capalac Classic

Εφαρμογή

Καταλληλότητα σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο Νο. 606
Ορισμοί χώρων εφαρμογής

Εσωτερικά χωρίς υγρασίες	Εσωτερικά με λίγες υγρασίες	Εσωτερικά Σε μπάνια αποθήκες	Εξωτερικά Σε αστικά κέντρα	Εξωτερικά Σε βουνό και θάλασσα
ο	ο	ο	+	+
(-) ακατάλληλο / (ο) περιορισμένης καταλληλότητας / (+) κατάλληλο				

Κατάλληλα υποστρώματα

Ξύλο σταθερών διαστάσεων, σκληρό PVC και μέταλλα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό, καθαρό και απαλλαγμένο από όλες τις ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν απώλεια της καλής πρόσφυσης. Για το ξύλο η υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 13%.

Προετοιμασία υποστρωμάτων

Ξύλο:

Τρίψτε την επιφάνεια προς την κατεύθυνση των ινών, καθαρίστε καλά και αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα που διαρρέουν από το ξύλο (ρητίνες).

Σίδηρος, χάλυβας :

Απομακρύνετε τη σκουριά σύμφωνα με το πρότυπο SA 21/2 ή ST3 (μηχανικά) σύμφωνα με το DIN EN ISO 12 944-4.

Ψευδάργυρος, σκληρό PVC: ξεπλένεται με αμμωνιακό διαβρέκτη.

Αλουμίνιο, χαλκός: καθαρίστε με διαλυτικό νίτρο ή διάλυμα φωσφορικού οξέως.

Ήδη βαμμένες επιφάνειες: αποχαρτάρετε, απομακρύνετε μη σταθερά επιχρίσματα, καθαρίστε την επιφάνεια, εφαρμόστε αστάρι με αντοχή στα αλκάλια.

Εφαρμογή, αστάρια

Υπόστρωμα	Χρήση	προετοιμασία	εμποτισμός	Αστάρι	Ενδιάμεση στρώση	Τελική στρώση
Ξυλεία	εσωτερική	Αποχαρτάρισμα, καθαρίσμα	-	Capacryl IsoGrund	Capalac Classic	Capalac Classic
Ξυλεία	εξωτερική	BFS Data Sheet No 118	Συντηρητικό ξύλου	Capacryl IsoGrund		
Σίδηρος, χάλυβας.	εσωτερική	Αφαίρεση σκουριάς.	-	Capalac Rostschutzgrund		
Σίδηρος, χάλυβας.	εξωτερική	Αφαίρεση σκουριάς.	-	2xCapalac Rostschutzgrund		
Γαλβανισμένες επιφάνειες	Εσωτερική, εξωτερική	BFS Data Sheet No 5	-	Capalac AllGrund		
Αλουμίνιο, χαλκός	Εσωτερική, εξωτερική	BFS Data Sheet No 6	-	Capalac AllGrund		
Σκληρό PVC	Εσωτερική, εξωτερική	BFS Data Sheet No 22	-	Capalac AllGrund		
Ήδη βαμμένες επιφάνειες	Εσωτερική, εξωτερική	αποχαρτάρισμα	-			

Μέθοδος εφαρμογής

Εφαρμόστε με πινέλο, ρολό ή σύστημα ψεκασμού. Για πινέλο και ρολό αραιώστε έως 5% με White Spirit (αν απαιτείται). Για μεγάλες επιφάνειες χρησιμοποιείτε κοντότριχο ρολό (μοχέρ) και αμέσως μετά απλώστε με πινέλο ή μικροπορώδες ρολό.

Εφαρμογή με ψεκασμό:

	Ακροφύσιο	Πίεση ψεκασμού	Πίεση αέρα	Αραιώση
Air mix/Air coat*	0,09-0,011"	180-200 bar	-	Αδιάλυτο
Υψηλή πίεση	1,6 mm	-	2,5 bar	+ 10% Capalac PU σκληρυντικό + 20-30% WS

* Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση.

Θερμοκρασία εφαρμογής

Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 8° C για το υλικό, το υπόστρωμα και τον περιβάλλοντα αέρα. Μετά την εφαρμογή πλύνετε τα εργαλεία βαφής με White Spirit.

Τεχνικό φυλλάδιο Νο 010 Capalac Classic

Παρατήρηση	Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Χρησιμοποιείται φίλτρο σκόνης για το τρίψιμο. Χρησιμοποιείτε φίλτρο combi filter A2/P2 κατά τον ψεκασμό. Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό κατά τη χρήση και τη ξήρανση. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση της βαφής. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό <u>και μη προκαλέσετε εμετό</u> . Μην αφήνεται το προϊόν να εισχώρηση στην αποχέτευση, υδάτινους οδούς ή στο έδαφος. Για καθαρισμό των εργαλείων βαφής χρησιμοποιήστε White Spirit. Το προϊόν περιέχει αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Προϊόν και συσκευασίες πρέπει να πετιούνται σε ειδικούς κάδους (εργοταξιακούς).
Τεχνική βοήθεια	Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα τα είδη επιφανειών και ειδικά προβλήματα, παρακαλούμε καλέστε την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας για περισσότερες διευκρινήσεις.
VOC	Αυτού του προϊόντος (Cat A/θ) 500g/l (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει < 500g/l. Το προϊόν παράγεται στην Ε.Ε. από την DAW SE.
Παραγωγή	
Κωδικός προϊόντος	Χρώματα και βερνίκια M-LL01
Λεπτομέρειες	Για περισσότερες λεπτομέρειες ζητήστε το MSDS(Δελτίο δεδομένων ασφαλείας) του προϊόντος.
Διανομέας	NOVENTA A.E. Λεωφ. Κηφισίας 282, TK 152 32 Χαλάνδρι Τηλ. (+30) 210 82 18 502 Fax (+30) 210 82 18 201

Τεχνικό φυλλάδιο Νο 010 Capalac Classic

• Έκδοση: Ιούνιος 2017

Όλες οι προτάσεις και οι οδηγίες εφαρμογής στο παρόν φυλλάδιο βασίζονται στις πιο πρόσφατες τεχνικές γνώσεις μας. Εξαιτίας του μεγάλου πλήθους των διαφορετικών εφαρμογών και των διαφορετικών καταστάσεων εφαρμογής δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι πληροφορίες του φυλλαδίου δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή/εφαρμοστή από την ευθύνη της εξέτασης και επιλογής της καταλληλότητας του προϊόντος με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου που θα επιτελέσει. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι πλέον ενεργές όταν εκδίδεται μια νέα έκδοση Τεχνικού φυλλαδίου.
NOVENTA AE